中国海东

第10卷 第5期

Nd:YAG 晶体低能量脉冲激光性能的测试

谷雅珍 林 荷

(中国科学院上海光机所)

提要:对不同质量的 YAG 棒做了低能量、中能量及连续激光性能的测试,并进行了比较,表明用低能量测试比用中能量测试更能反映出晶体质量对激光性能的影响。

Test of laser output performances of Nd:YAG crystals by low energy pumping

Gu Yazhen, Lin He

(Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Academia Sinica)

Abstract: Test on YAG: Nd rods of different qualities at low, moderate and CW energy pumping have been made. It is shown that compared to moderate energy pumping, the influence of crystal quality on laser output performances are more obvious.

一、引言

Nd:YAG 晶体的激光性能测试, 一般采 用中等能量输入(50~100 焦耳), 这对较高 功率下工作的器件是适用的。随着 Nd:YAG 晶体在中小型器件中(如军用测距仪、目标指 示器等)的广泛应用, 往往要求这类器件在低 输入能量下(6~15 焦耳)运转, 并达到较高 的转换效率^[1]。

其次,在阈值附近测试晶体的斜率效率, 更能反映晶体质量对激光性能的影响。因为 在输入能量很高时(远大于阈值能量),晶体 内部的缺陷引起的损耗不容易在激光性能 测试中反应出来。因此,进行低能量泵浦 Nd:YAG 晶体脉冲激光性能的测试是有必要的。

目前国外无论是激光测距用的 YAG 棒 或定购 YAG 棒时,都将低能量脉冲激光效 率作为一项主要参数指标。为了便于与国外 测试数据进行比较,我们建立了低能量测试 装置,并讨论了实验参数选择、测试稳定性和 不同质量的 Nd:YAG 棒低能量与中能量脉 冲激光性能和连续激光性能比较。

二、测试装置

低能量测试是在单次脉冲器件上进 行的。

收稿日期: 1982年6月7日。

 聚光器:单椭圆聚光器,长半轴为17 毫米,短半轴为14.5毫米,长为100毫米,反 射面镀银。

2. 谐振腔长: 谐振腔长为 400 毫米, 全 反射端的 R 为 99.5%, 输出端 R 为 50%。

3. 脉冲氙灯: 脉冲氙灯的尺寸为φ6(外径)×100 毫米。

4. 单脉冲形电路参数:

C=20 微法, L=98 微享。

5. 滤光:采用掺铈的滤光玻璃可滤掉氙 灯紫外光。

6.接收器:采用炭斗能量计,定标为0.564毫焦耳/格。

三、脉冲氙灯参数的选择

1. 脉冲氙灯气压的选择

根据脉冲氙灯的发光效率随充气气压的 增加而增大的原则^{[23},我们采用了同一根 YAG棒用激光输出比较法,对不同气压的氙 灯分别作了激光输出实验,结果见图 1。



图1 用不同气压的氙灯测得的斜率效率

从图1看出,随脉冲氙灯气压升高,发光 效率也增大。在所选的氙灯气压范围内,4个 气压时的斜率最高(_{7%}=1.95%)。

2. 脉冲氙灯直径的选择

选择氙灯的内径必须考虑同工作物质照 明成象相匹配,因此根据 r_{tr}/r_{*} <1 公式,可 提高几何成象聚光效率¹³³,保证氙灯的光尽 可能多地被 YAG 棒所吸收,使泵浦效率 得 到提高。我们采用了 φ4(内径)×100 毫米的 脉冲氙灯。

3. 脉冲氙灯发光时间的选择

为了充分利用氙灯的有效发光,选择合适的电感可以使放电回路和氙灯构成较好的匹配,也能增加灯的发光时间,提高氙灯的发光效率。我们采用20微法电容分别与30微享、98微享、150微享的电感相匹配进行实验观测。用二个光电管接收,其中一路用来接收激光信号,另一路接收氙灯的发光信号。用SS-212型双线示波器观察并拍下了氙灯的发光波形和激光振荡波形,测定了氙灯发光时间和YAG棒的激光振荡时间,见图2(每格为100微秒)。



(a) 电感 37 微享, Xe 灯输入电压为 1350 伏



(b) 电感 98 微亨, Xe 灯输入电压为 1200 伏

		- 28 28 ac 26 1
CALCE.		
61.80		
188.57	97.8	100 100 120 000 C
6.451		

(c) 电感 150 微亨, Xe 灯输入电压为 1200 伏 图 2 氙灯发光波形和激光振荡波形

从中看出 20 微法电容与 98 微亨电感匹 配效果最好。YAG 晶体激光振荡刚好在 氙 灯辐射波形 50 微秒处发生,较为充分地利用 氙灯的有效发光。

四、测试结果与讨论

1. 实验装置稳定性

选用三根 Nd:YAG 棒在相同实验条件 下测试多次,结果见图 3。







图 3 YAG 棒的稳定性曲线

从曲线中看出测试 YAG 棒斜率效率的 重复性比较好。图中几条线不能重复在一条 线上是因棒本身光学均匀性所决定的^[4]。

2. 与美国测量结果的比较

编号为 G49-16-2 晶体曾拿到美国休斯 公司测试过,结果如图 4。美国测得的斜率效 率为 1.98%,我们测得的是 1.95%,测试结 果基本一致。



3. 表 1 为对不同质量的 YAG 棒所做的低能量、中能量脉冲激光及连续激光性能测试结果的比较。

表1中的连续激光输出功率值测量精度 为±3瓦,散射颗粒是用20毫瓦的He-Ne 激光观察的。

从表 1A 组可看出, 三根 YAG 棒的尺 寸、光学均匀性、低能量及中能量脉冲激光斜 率效率、散射颗粒情况都很相近, 连续激光输 出也很相近。

从 B 组中又可看出 (17-2) 棒尽管棒尺 寸长,中等能量斜率效率高,但它的光学均匀 性差,散射颗粒较多,低能量斜率效率低,连 续激光输出较(3~4)棒低一倍。

O 组的二根棒实验结果与 B 组相类似。

从上述的实验结果中看出, 在棒的尺寸 和中能量斜率效率相近情况下, 散射颗粒多、 低能量斜率效率低者, 连续激光输出也低。低 能量脉冲激光测试是在阈值附近进行的, 晶 体的损耗对激光输出影响很大。内耗包括散 射、衍射、吸收等。在相同实验条件下, 衍射 损耗基本相同, YAG 棒的单程损耗主要不是 纯吸收造成的, 而是散射引起的^[5]。这种损耗 在中能量测试中不容易反应出来, 而在低能

晶	体编号	尺 寸 (毫米)	低能量斜率效率 (%)	中能量斜率效率 (%)	连续输出(瓦) (输入: 3.85 千瓦)	散射颗粒	干涉图
A	G481–14–1	$\phi 6 imes 76$	1.80	2.0	42.0	较少	
	G481-14-3	$\phi 6 imes 82$	1.89	2.0	45.0	较少	
组	F381-3-4	$\phi 6 imes 76$	1.80	1.83	40.0	较少	0
в	F381-3-4	ϕ 6×76	1.80	1.83	40.0	较少	114、元本 日前第一个 同門(10)第
组	G480-17-2	φ6×93	1.46	2.14	22.0	较多	
C	F381-10-2	$\phi 6 imes 76$	1.63	1.48	28.2	较多	D
组	G480-18-2	φ5.5×93	1.20	1.46	17.9	多	

表1 YAG 棒低、中、连续输出性能的测试结果

量测试中就很明显。因此低能量与中能量脉 冲激光性能测试相比更能反应出晶体质量对 激光性能的影响。

参考文献

[1] G. Schleclt; SPIE, 1980, 247, 116~123

- [2] 廉汝林等;《激光》, 1977, 4, No. 6, 14.
- [3] 赫光生, 雷仕湛编著; 《激光器设计基础》,上海科学 技术出版社, p. 227.
- [4] 谷雅珍,林荷;《激光》,1982,9, No. 4, 235.
- [5] 吴光照; 《中国科学院上海光机所研究报告集, 第八 集》 (1980), p. 28.