

NaF 和 NaF:Mg⁺⁺ 晶体色心光致电离研究

顾洪恩

(天津大学物理系)

戚 蓝

(天津大学水资源和港湾工程系)

提 要

用 337 nm、380 nm 和 510 nm 脉冲激光照射着色 NaF 和 NaF:Mg⁺⁺ 晶体，皆能产生大量 F₂⁺ 心。在照射过的 NaF:Mg⁺⁺ 晶体中，观测到了 F₂⁺ 心向 (F₂⁺)^{*} 心的转型现象。

关键词：光致电离；NaF 和 NaF:Mg⁺⁺ 晶体；F₂⁺ 和 (F₂⁺)^{*} 色心。

一、引 言

NaF 晶体 F₂⁺ 心激光可调谐范围 0.8~1.1 μm，可以作一些激光器的泵浦源，受到国内外学者的普遍关注。F₂⁺ 心的光热稳定性不好，有实用价值的激光器须在低温下运转。此外，为弥补激光运转中 F₂⁺ 心的减少，国外学者首先找到一种将 F₂⁺ 心光致电离成 F₂⁺ 心的再生方法^[1]，国内学者在这方面作了较深入的研究^[2]。在前阶段工作中，对着色 LiF 和 LiF:OH⁻¹ 晶体的光致电离作了系统研究。用氮分子激光照射着色晶体，可获得高浓度 F₂⁺ 心和 F₃⁺ 心，并实现了激光运转^[3~5]。本文对 NaF:Mg⁺⁺ 晶体的光致电离进行了实验研究。

二、实验和结果

1. 实验

选用的 NaF 和 NaF:Mg⁺⁺ 晶体沿解理面切成一定厚度薄片，经研磨抛光后，在室温下经电子束轰击着色，电子束能量 1.5 MeV，束流 0.8 μA/cm²，着色后在室温放置半年以上。着色晶体在室温和液氮温度下经过三种不同波长激光照射：337 nm 激光（氮分子）、380 nm 和 510 nm 激光（染料），重复频率皆为 5 Hz，峰值功率密度皆为 5 MW/cm²。室温下在 UV-240 型分光光度计上测定吸收谱，在 HITACHI650-60 型荧光分光光度计上测定荧光及激发谱（低温照射晶体，光谱是当晶体刚升至室温时测量的）。

2. 实验结果

(1) 337 nm 激光照射。室温下经电子束轰击着色的 NaF:Mg⁺⁺ 晶体（掺杂摩尔比 0.08%）在室温下放置几个月后，晶体颜色为紫红色，吸收谱有很强的 F 和 M 带及较弱的 N 带。将晶体在室温下用 337 nm 激光照射着色 NaF:Mg⁺⁺ 晶体 5~10 个脉冲后，立

即测其吸收谱(如图 1)。从图 1 可见, 样品经 337 nm 激光照射后, 部分 F 带和 M 带被打掉, 吸收谱中出现了 F_2^+ 心吸收带(峰值为 720 nm), 并随时间衰减, 同时 860 nm 附近有少量增长。




Fig. 1 Absorption spectra of a colored $\text{NaF}:\text{Mg}^{++}$ crystal radiated by 337 nm laser at room temperature




Fig. 2 Absorption spectra of a colored NaF crystal radiated by 380 nm laser at room temperature

实验发现, 当激光功率密度增大或增加脉冲数时, 非但不能继续增加 F_2^+ 心浓度, 反而会将晶体漂白。用 337 nm 激光照射着色 NaF 晶体时也会出现类似现象。

(2) 380 nm 激光照射。在室温下用 380 nm 激光照射着色 NaF 和 $\text{NaF}:\text{Mg}^{++}$ 1~3 个脉冲, 能有效地产生大量的 F_2^+ 心, 比用 337 nm 激光照射效果更好。着色 NaF 晶体经照射后, F 和 M 带下降, 产生了大量 F_2^+ 心(图 2)。在光谱变化中, F_2^+ 带下降, M 带上升, 但 F 带反而下降。利用 380 nm 激光照射 $\text{NaF}:\text{Mg}^{++}$ 晶体(掺杂比 0.1%)1~3 个脉冲, 除了产生大量 F_2^+ 心外, 还能观测到 F_2^+ 心向 $(F_2^+)^*$ 心(峰值 850 nm)的转型现象(图 3 和图 4)。 F_2^+ 心衰减速度和温度有关(图 5)。随着 F_2^+ 带下降, $(F_2^+)^*$ 带明显上升, 虽然转换效率并不高, 仍




Fig. 3 Absorption spectra of a colored $\text{NaF}:\text{Mg}^{++}$ crystal radiated by 380 nm laser at room temperature




Fig. 4 Transformation from F_2^+ to $(F_2^+)^*$ centers in a colored $\text{NaF}:\text{Mg}^{++}$ crystal radiated by 380 nm laser at liquid-nitrogen temperature (crystal as Fig. 3)




Fig. 5 Decay of F_2^+ centers in the NaF:Mg⁺⁺ crystal as the Fig. 4




Fig. 6 Absorption spectra of a colored NaF:Mg⁺⁺ crystal radiated by 510 nm laser at room temperature

清晰可见。照射前无明显 F_2^+ 和 $(F_2^+)^*$ 心吸收峰(图3)，照后放置2个月，各种色心基本稳定， F_2^+ 带消失， $(F_2^+)^*$ 带峰值移向835 nm，比文献[4]中情况有紫移。

为进一步了解 F_2^+ 心的转型条件，还在室温和液氮温度下利用激光照射不同掺杂比的 NaF:Mg⁺⁺ 晶体(掺杂比为 0.05%，0.15%，和 0.2% 三种)。从实验结果知，在相同温度下利用同一激光照射，掺杂浓度高的 NaF:Mg⁺⁺ 晶体中 F_2^+ 心向 $(F_2^+)^*$ 心转型效率比掺杂低的晶体的效率高；对同种掺杂浓度的 NaF:Mg⁺⁺ 晶体，液氮温度下照射比室温照射转型效率高。实验中还发现，尽管所用的样品的掺杂比和[8]中最高掺杂比相同(都为 0.2%)，经激光照射后 F_2^+ 心的转型效率也比较低，最高不超过 50%。

(3) 510 nm 激光照射。用 510 nm 激光照射着色 NaF 和 NaF:Mg⁺⁺ 晶体 5~10 个脉冲，同样能产生大量 F_2^+ 心，产生率不如用 380 nm 激光照射的高。在 F_2^+ 心衰减中，M 带增加，F 带无明显变化。从图 6 可见，NaF:Mg⁺⁺ 晶体(掺杂比 0.1%)被照射前尚有一定 F_2^+ 心和 $(F_2^+)^*$ 心，经 510 nm 激光照射后， F_2^+ 心向 $(F_2^+)^*$ 心转型过程仍能进行，使 $(F_2^+)^*$ 心进一步增加。




Fig. 7 Excitation spectrum of 660 nm emission





Fig. 8 Emission spectra of 305 nm, 380 nm and 510 nm excitation lights

(4) 着色 NaF 晶体的激发谱和荧光谱。着色 NaF 晶体 F_2^+ 心发射光(波长 660 nm)的激发谱如图 7 所示, 呈双带多峰状。305 nm, 380 nm 和 510 nm 激发光的荧光谱如图 8 所示, 荧光位置皆属 F_2^+ 心。

三、分析与讨论

1. F_2^+ 心再生的形成机理

在着色 NaF 和 NaF:Mg⁺⁺ 晶体中, 含有相当丰富的 F 心和 F_2^+ 心, F_2^+ 心主要由 F_2 心光致电离产生:



从图 7 激发谱看到, F_2 心的一个吸收带(双峰)在 F 带内, 很可能就是 M_F 带位置。337 nm 和 380 nm 激光都在这一吸收带内, 337 nm 激光位于激发带的凹陷处, 380 nm 激光位于峰值, 所以 380 nm 激光能更有效地被 F_2 心吸收, 而 510 nm 激光刚好位于 M 带峰值处, F_2 心吸收这些激光后产生自身的电离^[2]。


2. NaF 晶体 F_2^+ 心衰减过程

在室温下, NaF 晶体中 F_2^+ 心是不稳定的, 会发生分解和退电离反应:



使 F_2^+ 带下降, M 带上升, 但 F 带有一定减少而不是增加(图 2), 这是因为 $F_2^+ + F \longrightarrow F_3^+$ 反应造成的, 在 LiF 晶体中已观测到类似现象^[3]。

在 337 nm 和 380 nm 激光照射下, 下列反应也能发生:



使相当一部分 F 心转变成其它色心。在色心热聚集过程, $F^+ + F \longrightarrow F_2^+$ 和 $F^+ + 2F \longrightarrow F_3^+$ 两种反应也能进行, 导致 F 带进一步下降, 而用 510 nm 激光照射时, 就观测不到 F 带有明显变化(图 6)。

3. NaF:Mg⁺⁺ 晶体中 F_2^+ 心的转型过程

F_2^+ 心是在 NaF 晶体中掺入二价过渡金属离子后经辐照后得到的, 最早由 Mollenauer 观测到^[7], 之后于意仲和 Hofman 等人提出了杂质-空穴对与 F_2^+ 心结合构成(F_2^+)* 心的模型, 可以解释许多与(F_2^+)* 心有关的实验结果^[8, 9]。从本文结果看, 有几点与以前工作不同。首先, F_2^+ 心向(F_2^+)* 心转型效率较低, 有相当一部分 F_2^+ 心转变成 F、 F_2 及 F_3^+ 等色心。说明 F_2^+ 心的转型和辐照损伤有关, 电子束轰击产生的损伤缺陷远比激光照射产生的多。那么 F_2^+ 心和杂质-空穴对结合构成(F_2^+)* 心的模型就不是唯一的, 还应有其它结构, 并且和辐照条件有关。室温和低温条件下经激光照射晶体的转型过程有较大差别(图 3、图 4), 用不同波长激光照射时产生的效果也不同。其次, 从实验结果看, F_2^+ 心转型还和 Mg⁺⁺ 的掺入量有关, 重掺杂晶体的转型效率较高。此外, 从图 3 可以看到, 经长时间放置, (F_2^+)* 心吸收峰移到 835 nm 附近, 比直接用电子束轰击产生的(F_2^+)* 心吸收峰(850 nm)有一不小的紫移, 也可为了解(F_2^+)* 心结构提供一点线索。

四、结 论

利用 337 nm、380 nm 和 510 nm 激光照射着色 NaF 和 NaF:Mg⁺⁺ 晶体，皆能再生出 F₂⁺ 心，其中用 380 nm 激光照射效率最高，510 nm 次之。NaF 晶体中再生出的 F₂⁺ 心经过十几小时后基本衰减完毕。在 NaF:Mg⁺⁺ 晶体中，F₂⁺ 心衰减时，一部分转型为 (F₂⁺)^{*} 心，转型效率小于 1，与照射条件和掺杂比都有关。在所用的三种波长激光中，380 nm 激光照射转型效率最高，低温照射比室温照射效率高，样品掺杂浓度高转型效率也高，但转型效率最高不超过 50%。

参 考 文 献

- [1] L. F. Mollenauer; *Appl. Phys. Lett.*, 1978, **33**, No. 6 (Sep), 506.
- [2] 王庭藉, 张志三, «光学学报», 1982, **2**, No. 6 (Nov), 558.
- [3] 顾洪恩, 戚 蓝等; «光学学报», 1989, **9**, No. 4 (Apr), 346.
- [4] 顾洪恩, 戚 蓝等; «红外研究», 1988, **7A**, No. 5~6 (Dec), 397.
- [5] Hongen Gu, Lan Qi et al.; *Opt. Commun.*, 1989, **70**, No. 2 (Feb), 141.
- [6] J. Nahum; *Phys. Rev.*, 1967, **158**, No. 3 (Jun), 814.
- [7] L. F. Mollenauer; *Opt. Lett.*, 1980, **5**, No. 5 (May), 188; *Opt. Lett.*, 1981, **6**, No. 7 (Jul), 342.
- [8] 于意仲等; «光学学报», 1986, **6**, No. 2 (Feb), 149.
- [9] D. M. Hofman et al.; *J. Phys. (C)*, 1985, **18**, No. 2 (Jan), 443.

Study on photoionization of NaF and NaF:Mg⁺⁺ centers

GU HONGEN

(Department of Physics, Tianjin University)

QI LAN

(Department of Water Resources and Harbour Engineering, Tianjin University)

(Received 7 May 1989; revised 30 July 1989)

Abstract

A lot of F₂⁺ centers can be created by radiating the colored NaF and NaF:Mg⁺⁺ crystals with 337 nm, 380 nm and 510 nm pulsed lasers. The transformation from F₂⁺ to (F₂⁺)^{*} centers in the NaF: Mg⁺⁺ crystals radiated by the pulsed lasers are observed.

Key words: photoionization; NaF and NaF:Mg⁺⁺ crystals; F₂⁺ and (F₂⁺)^{*} centers.