

# C<sub>60</sub>/PMMA 的单重态激发态吸收光限幅研究

宋瑛林 李 峰 王瑞波 李淳飞

(哈尔滨工业大学应用物理系, 哈尔滨 150001)

**摘要** 研究了 C<sub>60</sub>/PMMA 对波长 532 nm, 脉冲宽度为 21 ps 的脉冲激光的限幅特性, 并应用三能级模型进行了理论模拟。结果表明光限幅起源于单重态激发态吸收。

**关键词** C<sub>60</sub>/PMMA, 单重态, 激发态吸收, 光限幅。

## 1 引言

C<sub>60</sub>分子在较大的光谱范围内激发态吸收较强, 具有光限幅特性<sup>[1~13]</sup>, 对于研制宽带、高速轻便型激光防护器具有重要意义。有关 C<sub>60</sub>掺杂高聚物的三重态激发吸收光限幅特性已有许多报道<sup>[13~16]</sup>。在本文中, 作者研究了 C<sub>60</sub>/PMMA 的单重态激发态吸收的光限幅特性。

## 2 实验

实验样品 C<sub>60</sub>/PMMA 的线性透射率分别为 54% 和 33%。实验装置图如图 1 所示。




Fig. 1 Experimental setup

探测光源为调  $Q$  倍频 ns/ps Nd·YAG 脉冲激光系统(Continuum 公司), 输出波长为 532 nm, 脉宽为 21 ps, 重复频率为 1 Hz。入射激光首先经过减光器  $A_1$  (Newport 公司) 改变光强, 然后由分束器 BS 分成两束; 一束作为参考光, 监测入射光能量的变化; 另一束作为泵浦光, 经透镜聚焦后入射到溶液的前表面上。输出光经透镜恢复平行光, 透镜的焦距为 9 cm, 焦点上光斑半径约为 36 μm。两束光的能量均由积分能量计检测。

## 3 实验结果与分析

图 2 中符号●、○分别表示线性透射率为  $T_1 = 54\%$ ,  $T_2 = 33\%$  的 C<sub>60</sub>/PMMA 的光限幅实验测试结果。实验结果表明 C<sub>60</sub>/PMMA 具有光限幅特性。在可见光波段范围内, C<sub>60</sub> 分子的

单重态激发态吸收截面大于基态吸收截面, 激发态吸收强于基态吸收, 对于 ps 量级的脉冲具有较强的限幅作用, 在文献[17]中已观察到了 C<sub>60</sub>溶液对 ps 激光脉冲的单重态激发态吸收光限幅特性。考虑单态激发态的吸收, C<sub>60</sub>的电子能级简图如图3所示, S<sub>0</sub>、S<sub>1</sub> 分别为基态和单重态第一激发态能量, S<sub>x</sub> 为单重态高级激发态; 基态和第一激发态的分子布居数 n<sub>1</sub>、n<sub>2</sub>、σ<sub>0</sub>、σ<sub>s</sub> 分别为基态和激发态吸收截面; τ<sub>S0</sub> 为单重态第一激发态至基态驰豫时间。则在样品中沿光传播方向(Z 方向) 光强的变化为:

$$\frac{dI}{dz} = - (\sigma_0 n_1 + \sigma_s n_2) I \quad (1)$$




Fig. 2 Curve of optical limiting

Fig. 3 The energy-level structure of C<sub>60</sub> molecule

假定入射激光脉冲为高斯光束, 则在入射样品的界面处光强

$$I(t, z = 0) = I_0 \exp [-c(t/\tau)^2] \quad (2)$$

式中 I<sub>0</sub> 为入射脉冲的峰值功率, c 为光速, τ 为脉冲宽度。把 C<sub>60</sub>的能级参数及实验参数: σ<sub>0</sub> = 2.9 × 10<sup>-18</sup> cm<sup>2</sup>, σ<sub>s</sub> = 1.6 × 10<sup>-17</sup> cm<sup>2</sup>, τ<sub>S0</sub> = 30 ns, τ = 21 ps, λ = 532 nm, T<sub>1</sub> = 54%, T<sub>2</sub> = 33% 代入方程(1)~(2)式, 可以分别计出不同线性透射率的 C<sub>60</sub>/PMMA 的激发态吸收光限幅特性曲线。图2中虚线和实线分别表示 T<sub>1</sub> = 54%, T<sub>2</sub> = 33% 的 C<sub>60</sub>/PMMA 的理论结果。

**结 论** 由图2可见, 基于单重态激发吸收的理论模拟结果和实验结果基本一致, 可以认为 C<sub>60</sub>/PMMA 对 ps 脉冲的光限幅效应主要起源于单重态激发态吸收。由 C<sub>60</sub>光谱可见, 在可见光波段范围内, 其单重态的激发态吸收截面大于基态吸收截面, 因而其限幅带宽可以覆盖整个可见光波段; 同时 C<sub>60</sub>的单重态高级激发态的寿命较短(亚皮秒量级), 限幅响应速度可达皮秒量级。

## 参 考 文 献

- [1] L. Tutt, A. Kost, Optical limiting performance of C<sub>60</sub> and C<sub>70</sub> solution. *Nature*, 1992, **356**: 255~ 256
- [2] F. Bentivegna, M. Canva, P. Georges *et al.*, Reverse saturable absorption in solid xerogel matrices. *Appl. Phys. Lett.*, 1993, **62**(5): 1721~ 1723
- [3] F. Henari, J. Callaghan, H. Stiel *et al.*, Intensity-dependent absorption and resonant optical nonlinearity of C<sub>60</sub> and C<sub>70</sub> solution. *Chem. Phys. Lett.*, 1992, **199**(1, 2): 144~ 148
- [4] M. P. Joshi, S. R. Mishra, H. S. Rawat *et al.*, Investigation of optical limiting in C<sub>60</sub> solution. *Appl. Phys. Lett.*, 1993, **62**(15): 1763~ 1765
- [5] L. Justus, Z. H. Kafafi, A. L. Huston, Excited state absorption-enhanced thermal optical limiting in C<sub>60</sub>. *Opt. Lett.*, 1993, **18**(19): 1603~ 1605
- [6] 李淳飞, 王玉晓, 国凤云等 C<sub>60</sub>介质反饱和吸收动力学与光限幅特性。物理学报, 1993, **42**(8): 1236~ 1244

- [7] Kost, J. E. Jensen, M. B. Hlein *et al.*, Optical limiting in C<sub>60</sub> solution. *Proc. SPIE*, 1994, **2229**: 78~90
- [8] Hood, B. P. Edmonds, D. G. Mclean *et al.*, Comparison optical limiting in carbon-blak suspensions, C<sub>60</sub> in toluene, and C<sub>60</sub> in choroaphthalene at 694 nm. *Proc. SPIE*, 1994, **2229**: 91~99
- [9] Healy, G. S. Bahra, C. R. Brown, Nonlinear ansorption in carbon-60. *Proc. SPIE*, 1994, **2229**: 100~111
- [10] Chunfei Li, Lei Zhang, Ruibo Wang *et al.*, Dynamics of reverse saturable absorption and all-optical switching in C<sub>60</sub>. *J. Opt. Soc. Amer. (B)*, 1994, **11**(8): 1356~1360
- [11] 宋瑛林, 王瑞波, 殷凤田等, C<sub>60</sub>/PSt 复合材料的反饱和吸收与光限幅特性研究。光学学报, 1994, **14**(9): 995~997
- [12] 宋瑛林, 王瑞波, 李淳飞, C<sub>60</sub>/PMMA 激发态吸收与光限幅特性研究。光子学报, 1995, **23**(6): 451~454
- [13] A. Kost, L. Tutt, M. B. Klein, T. K. Dougherty *et al.*, Optical limiting with C<sub>60</sub> in polymethyl methacrylate. *Opt. Lett.*, 1993, **18**(5): 334~336
- [14] 龚旗煌, 杨少辰, 孙宇星等, 富勒烯 C<sub>60</sub>/C<sub>70</sub>甲溶液光限制效应的研究。红外与毫米波学报, 1993, **12**(2): 110~114
- [15] 杨少辰, 龚旗煌, 孙宇星等, 足球烯分子 C<sub>60</sub>及 C<sub>70</sub>的反饱和吸收性质与光限制效应。光学学报, 1993, **13**(4): 289~293
- [16] 龚旗煌, 孙宇星, 杨少辰等, C<sub>60</sub>高聚物复合固体材料的反饱和吸收过程研究。光学学报, 1993, **13**(8): 766~768
- [17] 宋瑛林, 杨森, 王瑞波, C<sub>60</sub>对 ps 脉冲的光限幅效应。中国激光, 1994, **A21**(8): 653~656

## Optical Limiting in C<sub>60</sub>/PMMA Composite Based on Singlet Excited State Absorption

Song Yinglin    Li Feng    Wang Ruibo    Li Chunfei

(Department of Applied Physics, Harbin Institute Technology, Harbin 150001)

(Received 16 April 1995; revised 10 November 1995)

**Abstract** Optical limiting of C<sub>60</sub>/PMMA is studied by using 21 ps laser pulse at 532 nm, and the three-level model is used for simulation. The results show that the optical limiting is caused by the singlet excited state absorption.

**Key words** C<sub>60</sub>/PMMA, singlet state, excited state absorption, optical limiting.

### 第七届全国基础光学学术报告会在大同召开

中国光学学会第七届全国基础光学学术报告会于1996年8月17日~8月22日在山西省大同市胜利召开。专家们就当前基础光学方面感兴趣的问题进行了广泛的学术交流。

同时, 中国物理学会光物理专业委员会亦于8月17日在大同市宣告成立。该专业委员会为加强交流, 增进了解, 促进光物理的发展, 将定期组织各种学术交流活动。专委会主任为徐积仁教授, 张道中, 邹英华, 诸君浩为副主任, 郑师海任秘书。杨国桢, 聂玉昕等同志代表中国物理学会及北京物理所到会表示祝贺。杨国桢研究员还就光物理的发展现状及其展望作了大会发言, 受到与会者的好评。

(秋志)